

АСТРАПОКС 22 В

Эпоксидный лак (краска, эмаль), цвет по каталогу RAL, полуматовый, на водной основе

Описание

Двухкомпонентный, окрашенный состав, на основе водной дисперсии эпоксидной смолы.

Применение

В системах покрытий пола “АСТРАTM” в качестве лицевого слоя, а также самостоятельно для защиты бетонных и цементных поверхностей, в том числе по свежему бетону.

На предприятиях легкой и пищевой промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, открытых и закрытых автостоянках, промышленных холодильниках.

В производственных, складских, офисных, технических и прочих типах помещений, в том числе на улице.

Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе:

- бетон;
- цементно-песчанная стяжка;
- камень.

А также :

- Дерево
- Асфальт;

Преимущества

- Универсальность.
- Не требует гидроизоляции.
- Пропускает водные пары.
- Хорошая адгезия, в т.ч. на влажные поверхности и к свежему бетону.
- Может эксплуатироваться внутри помещений и на улице.
- Покрытие полуматовое.
- Без запаха, разбавитель вода.
- Хорошая механическая и химическая устойчивость.
- Простота нанесения.
- Быстрое отверждение и ввод в эксплуатацию.

Система применения	<p>«АСТРАTM» Тонкое гладкое W»</p> <p>1. Грунтовка. «.....» + 25% воды - 0,3 ÷ 0,4 кг/ кв.м.*</p> <p>2. Покрытие. «АСТРАПОКС 22 В» + 10% воды - 2-3 слоя по 0,15 ÷ 0,25 кг/ кв.м.*</p> <p>«АСТРАTM. Тонкое шероховатое W»</p> <p>1. Грунтовка. «.....» + 25% воды - 0,3 ÷ 0,4 кг/ кв.м.*</p> <p>2. Адгезионный слой. «АСТРАПОКС 22 В» + 10% воды - 0,15 ÷ 0,2 кг/кв.м.*</p> <p>Присыпка. Песок фракции 0,1 ÷ 0,4 / 0,4 ÷ 0,8 / 0,8 ÷ 1,4мм - 0,8 ÷ 1,5 кг/ кв.м.</p> <p>3. Покрытие. «АСТРАПОКС 22 В» + 10% воды - 2-3 слоя по 0,15 ÷ 0,2 кг/кв.м.*</p> <p>*расходы указаны с содержанием воды.</p> <p>В конструкциях «АСТРАTM. Окрасочное покрытие по базовому слою W»</p>
Ограничения	<ul style="list-style-type: none"> - На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы; - Не менее 2-х слоев в зависимости от назначения поверхности; - Максимальная относительная влажность воздуха - 80%; - Максимальный расход 0,25 кг/кв.м; - Степень разбавления водой 10%; - Прочность основания на сжатие - не менее 200 кгс/кв.см. - Прочность основания на отрыв не менее 1,5 МПа. - При использовании нестандартных цветов RAL, для определения фактического расхода, - необходимо проводить контрольное нанесение материала; - На смежные поверхности должны наноситься материалы одного номера партии, так как в противном случае могут возникнуть небольшие отклонения по цвету, степени глянца и струк-туре. - Защита от дождя и протечек воды в течении 24 часа (+20°C); - Минимальная температура основания при нанесении покрытия: +12°C; - Максимальная температура основания при нанесении покрытия: + 30°C.
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть достаточно прочной, ровной, мелкозернистой, не содержать стоячей воды. Прочность на отрыв - не менее 1,5 Н/кв мм.</p> <p>Неустойчивые слои и загрязнения, такие как масло, смазки, остатки резины и т.д. удалить механически, например, с помощью скребок, шлифовки, пескоструйной или дробеструйной очистки. До нанесения покрытия пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места перепадов (неровности) основания должны быть отремонтированы и выровнены с помощью шпатлевки.</p>

Смешивание	<p>Вскрыть ведро с компонентом А, тщательно перемешать его в заводской упаковке. Вскрыть ведро с компонентом В, вылить его полностью в емкость с компонентом А и тщательно перемешать при помощи низкооборотистой (300-450 об./мин) электродрели с винтовой насадкой в течение 1 мин. Выдержать в течение 2 мин., затем снова перемешать. Добавить 10% воды (по массе), перемешать 1-2 мин. Выдержать перед нанесением 2-3 мин.</p>			
Нанесение	<p>Для получения равномерного слоя материал наносить кистью или валиком. Во время нанесения и отверждения обеспечить надлежащую вентиляцию, для предотвращения нарушения процесса отверждения и сушки.</p>			
Технические данные				
Цвет	По каталогу цветов RAL			
Упаковка (А+В)		- 10 кг	- 25 кг	
Физические данные				
Плотность при + 20°C	Компонент А+В, г/см ³ (ГОСТ 28513-90)		- 1,44± 01,12	
Время жизни при + 20°C	Компонент А+В, мин, не менее (ГОСТ 18249-72*)		50	
Содержание летучих веществ	Компонент А+В, %, не менее (ГОСТ 12.1.014-84*)		28	
Реакционная способность		<u>+ 15°C</u>	<u>+ 20°C</u>	<u>+ 30°C</u>
	Время жизни А+В	3 ч	1,5 ч	0,5 ч
	Время выдержки между слоями min	16 часов	6 часов	3 часа
	max	3 дня	2 дня	1 день
	При влажности воздуха более 80% время выдержки между слоями увеличивается на 24 часа.			
	Отверждение:			
	Готов для пешеходных нагрузок	2 дня	1 день	16 часов
	Полная нагрузка	10 дней	7 дней	5 дней
	Время высыхания до степени 3, при температуре 20 ± 2°C, ч, не более (ГОСТ 19007-73)			8- 10 часов

Механические свойства (14 сут./+ 20°C)	Адгезия покрытия при отрыве от бетона, не менее (ГОСТ 28574-90) Сравнительная твердость карандашным методом Истираемость (ГОСТ 20811, метод Б) г/см ²	2 Мпа 2 Н 0,0015
Пожарно-технические характеристики	группа горючести (ГОСТ 30244-94) группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) группа распространения пламени (ГОСТ Р51032-97) дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89)	Г1 В2 РП1 Д2 Т2
Хранение	Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги. Допускается замораживание при транспортировке (не более 3 циклов). Замороженный материал перед применением выдержать до температуры +18 +20°C.	
Гарантийный срок	6 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.	
Меры безопасности	Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу. Компонент В является пожароопасным - не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидком состоянии компоненты А и В могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.	
Очистка	Для снятия незатвердевшего материала с инструмента промыть его водой. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.	